# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ | Коллекция Rich замковый тип | Коллекция Rich клеевой тип | Коллекция Wood замковый тип | Коллекция Wood клеевой тип | Коллекция Stone замковый тип | Коллекция Stone клеевой тип | Коллекция Light замковый тип | Коллекция Gear замковый тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикулы | FF-1900 | FF-2000 | FF-1500 | FF-1400 | FF-1500 | FF-1400 | FF-1300 | FF-1800 |
| Фаска, фрезерованная | 4v | 4v | 4v | 4v | 4v | 4v | 4v | 4v |
| Тип укладки | ЗАМКОВЫЙ | КЛЕЕВОЙ | ЗАМКОВЫЙ | КЛЕЕВОЙ | ЗАМКОВЫЙ | КЛЕЕВОЙ | ЗАМКОВЫЙ | ЗАМКОВЫЙ |
| Защитный слой, мм | 0,55 мм PVC | 0,55 мм PVC | 0,55 мм PVC | 0,55 мм PVC | 0,55 мм PVC | 0,55 мм PVC | 0,3 мм PVC | 0,55мм PVC |
| Доп.защитный слой, мм | 0,015 ECO PU | 0,015 ECO PU | 0,015 ECO PU | 0,015 ECO PU | 0,015 ECO PU | 0,015 ECO PU | 0,015 ECO PU | 0,015 ECO PU |
| Обработка UV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Вес, кг/м$^2$ | 7,7 | 4,1 | 7,7 | 4,1 | 7,7 | 4,1 | 6,5 | 5,4 |

РАЗМЕР И УПАКОВКА

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 191 | 196 | 191 | 196 | 324 | 329 | 190 | 204 |
| Длина, мм | 1316 | 1320 | 1316 | 1320 | 655 | 659 | 1314 | 1326 |
| Толщина, мм | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 3,6 | 5 |
| Штук в уп. | 7 | 14 | 7 | 14 / 15 | 7 | 16 / 17 | 9 | 8 |
| м$^2$/уп. | 1,76 | 3,62 | 1,76 | 3,62 / 3,88 | 1,49 | 3,47 / 3,69 | 2,25 | 2,16 |
| кг/уп. | 13,88 | 14,8 | 13,88 | 14,8 / 15,3 | 12 | 14,8 / 15,8 | 14,89 | 11,7 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) | 0,25 Вт/(м*К) |
| Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw | 19 дБ | 16 дБ | 19 дБ | 16 дБ | 19 дБ | 16 дБ | 17 дБ | 19 дБ |
| Категория противоскольжения | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R11 |
| Класс износостойкости | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Светостойкость | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| Электрическое сопротивление | ≤ $10^9$Ом | ≤ $10^9$Ом | ≤ $10^9$Ом | ≤ $10^9$Ом | ≤ $10^9$Ом | ≤ $10^9$Ом | ≤ $10^9$Ом | ≤ $10^9$Ом |
| Стабильностьразмеров | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
| Остаточная деформация | 0,03 мм | 0,03 мм | 0,03 мм | 0,03 мм | 0,03 мм | 0,03 мм | 0,03 мм | 0,03 мм |
| Прямоугольность/ прямолинейность | ≤ 0,35 мм/м | ≤ 0,35 мм/м | ≤ 0,35 мм/м | ≤ 0,35 мм/м | ≤ 0,35 мм/м | ≤ 0,35 мм/м | ≤ 0,35 мм/м | ≤ 0,35 мм/м |
| Формальдегидная группа | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Класс пожарной опасности | КМ2 | КМ2 | КМ2 | КМ2 | КМ2 | КМ2 | КМ2 | КМ2 |
| Сопротивление химическим веществам | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое |
| Сопротивление окрашиванию | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое |
| Полы с подогревом рекомендованная max, t °C | +28° C | +28° C | +28° C | +28° C | +28° C | +28° C | +28° C | +28° C |
| Устойчивость к воздействию кресел на колесиках | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая |